



171011260099



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3457



苏州中纺联检验技术服务有限公司
United Testing Services (Suzhou) Co.,Ltd.

检测报告

防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn
防伪码: 4860643703



报告编号: ZFLJ0587807

第 1 页, 共 3 页

客户信息	委托单位	: 吴江旭晟纺织有限公司	委托人	: 张祥
客户认定信息	样品描述	: 一块白色机织面料		
	品名	: 400T 涤纶回缩胆布		
	样品数量	: 1m*整门幅		
检验性质	委托检测	样品受理/检测起始日期: 2021-05-23, 报告签发日期: 2021-05-26		
检验/判定依据	/			
综合检验结论	/			
检验结果及单项判定	见下页。			
样品呈现	见末页。			

批准:

魏化香

主检:

惠永久

制单:



地址: 江苏省苏州市吴江区盛泽镇敦煌路 388 号汇赢金融大厦 1-2 楼 Add: Floor 1-2, Huiying Financial Building, No.388, Dunhuang Road, Shengze, Wujiang, Suzhou, Jiangsu

邮编/Post code: 215228 电话/Tel: (86 512) 63081315/63081937 传真/Fax: (86 512) 63515026

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。



171011260099

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3457苏州中纺联检验技术服务有限公司
United Testing Services (Suzhou) Co.,Ltd.

检测报告

防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn
防伪码: 4860643703

报告编号: ZFLJ0587807

第 2 页, 共 3 页

测试项目(计量单位) [样品标识]	测试方法 (参数说明)	技术要求 (备注)	测试结果	判定
防钻绒性(根)	GB/T 12705.1-2009 摩擦法 (试验用羽绒为含绒量 90% 的白鸭绒)	--	经向 3 纬向 3	--
备注: 大于 50 根表示防钻绒性较差; 20-50 根表示具有防钻绒性; 小于 20 根表示具有良好的防钻绒性。				
备注	1. 本实验室根据客户要求完成以上检测内容, 检测结果只对来样负责。 2. 检测报告不得部分复制, 全文复制除外, 复制报告未加盖本机构“检验检测专用章”无效。 3. 标记"--"的测试项目表示不予判定或不具备判定条件。 4. 本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。			

地址: 江苏省苏州市吴江区盛泽镇敦煌路 388 号汇赢金融大厦 1-2 楼 Add: Floor 1-2, Huiying Financial Building, No.388, Dunhuang Road, Shengze, Wujiang, Suzhou, Jiangsu

邮编/Post code: 215228 电话/Tel: (86 512) 63081315/63081937 传真/Fax: (86 512) 63515026

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3457



苏州中纺联检验技术服务有限公司
United Testing Services (Suzhou) Co.,Ltd.

<p style="text-align: center;">检测报告</p>	<p>防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn 防伪码: 4860643703</p>
<p>报告编号: ZFLJ0587807</p>	<p>第 3 页, 共 3 页</p>



送检样品原样



===== 检测报告结束 =====

